

VISCOM -

 Data emissione : 01/08/2014
 Data ultima modifica : 24/04/2015

08314 - RI-JET DECO-WALL 75 ASP32 WKPE 140
Frontale

Film vinilico morbido polimerico bianco lucido.

Tipo	Vinile polimerico	
Colore e Finitura	Bianco lucido	
Peso	100 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	75 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo base solvente extra permanent con elevata adesivita' su muri interni ed esterni

Sigla	ASP32	
Tipo	Permanente base solvente	
Temp. Min. di Appl.	+5°C	
Temp. di Esercizio	-30/+120 °C	
Coesione	Media	
Tack	12 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	16 N/25mm	FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Kraft bipolitenata monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Tipo	Kraft bipolitenata monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	144 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	155 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Film morbido per applicatori professionisti: muri, pareti divisorie, carton gessi se trattati con fissativi. Consigliata la posa con almeno un sormonto di 1,5 cm. Applicazione in esterno 5 anni su materiale non stampato

Metodi di stampa

Stampabile con inchiostri solvent, eco solvent, UV e latex. Possibilita' di stampa e taglio immediato. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

 36 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare. I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

