

**INDUSTRIAL** - Vinili RigidiData emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 15/11/2011**02337 RI-1110/145 PVC EMBOSSED BLACK ASP8A PERMANENT WKPE150****Frontale**

Materiale per plotter da intaglio. Vinile gofrato.

|                   |                           |            |
|-------------------|---------------------------|------------|
| Tipo              | Vinile gofrato            |            |
| Colore e Finitura | Nero opaco                |            |
| Peso              | 145 g/m <sup>2</sup> ±10% | ISO-536    |
| Spessore          | 145 µ ±10%                | ISO 534-80 |

**Adesivo**

Adesivo base solvente acrilico permanente con ottima resistenza all'acqua e ai prodotti per la pulizia. Eccellente adesione su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

|                     |                          |  |
|---------------------|--------------------------|--|
| Sigla               | ASP8A permanente         |  |
| Tipo                | Permanente acrilico      |  |
| Temp. Min. di Appl. | +10°C                    |  |
| Temp. di Esercizio  | -20°C/+140°C             |  |
| Coesione            | Molto Alta               |  |
| Tack                | Alto N/inch <sup>2</sup> |  |
| Adesione Finale     | Molto Alta N/inch        |  |

**Supporto**

|                   |                                   |               |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Tipo              | Kraft bipolitenata monosiliconata |               |
| Colore e Finitura | Bianca                            |               |
| Peso              | 144 g/m <sup>2</sup> ±10%         | ISO 536       |
| Spessore          | 155 µ ±10%                        | ISO 534       |
| Trasparenza       | n.a. %                            | DIN 53 147-64 |

**Applicazioni**

Per decorazioni e rivestimenti nell'industria automobilistica.

**Metodi di stampa**

Non stampabile.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

36 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

**Ritrama S.p.A.**Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
www.ritrama.com